

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT ATENEA

GRASA CALCICA PARA USO GENRAL

USOS

Engrase general

Vehículos automóviles: chasis, articulaciones, ejes, etc.

Recomendada para temperaturas de entre 0°C y 70°C.

PROPIEDADES

Insolubilidad total en agua fría

Gran pureza y transparencia

Excelente adhesividad

Fácilmente inyectable y bombeable

CARACTERISTICAS

EL3MENT ATENEA	Unidades	Método ASTM	
Textura	-	visual	Mantecosa
Color	-	visual	roja
Clasificación NLGI	Grado		2
Punto de Goteo	°C	D-2265	100
Jabón	-		Calcio
Penetración a 25°C c/t	dmm	D-217	280

Las características típicas mencionadas representan valores medios.